

富杰WB水性聚氨酯封闭涂层(缎光)



富杰WB水性聚氨酯地面密封涂层为双组份脂肪族耐 UV紫外线的彩色水性聚氨酯缎光地面密封涂层.

用途

适用于在混凝土、水泥砂浆找平层或环氧地面 系统的 表面涂装耐UV紫外线照射,透明或彩色的密封涂层.

优点

- 耐UV紫外线 不黄变
- 良好的耐磨损性
- 表面耐磨
- 低VOC
- 低气味
- 施工便捷
- 易于清洁维护

标准色卡

MF 珊瑚红

MF 青灰色

MF 灰色



MF 暖黄色







MF 土黄色







系统设计



系统规格

产品:富杰WB水性聚氨酯封闭涂层(缎光)

表面:缎光厚度:按设计要求

基层处理和施工需符合制造商的要求.

基层要求

混凝土基层或砂浆找平层抗压强度需大于25 N/mm²,表面处理应去除浮浆、灰尘和其它污染物。根据BS8204标准,基层应保持干燥相对湿度不超过95% RH,没有上升的水汽和有压力的地下水.

系统组成

富杰WB水性聚氨酯封闭涂层(缎光) 实际用量参见每个项目的设计说明。 详细的施工方案根据现场实际情况提供.

施工服务

系统须由汇亨认可的施工单位进行施工。 欲获取许可施工单位的详细资料,请与我们的客户服务中心联系或经由我们的网页查询:cn.flowcreteasia.com

环境保护

该系统经评估对健康和环境无公害的环保产品。耐久的使用寿命和 无缝的表面减少了对地面的维修、保养和清洁,汇亨的技术人员和 经过全面培训,经验丰富的施工人员在生产和施工的过程中已充分 考虑到产品对环境和健康的因素.

后期维护-清洁和保养

定期使用单头或双头旋转式清洗干燥机,结合中度碱性清洁剂清珠

重要告示

汇亨公司保证其产品优异,根据销售合同的条款和内容进行生产和 销售,标准的条款和内容可随时索取.

技术数据

以下数据显示了该系统在环境为20℃及50%相对湿度的实验室测试中达到的性能参数.

 防滑性
 干>40,湿:根据设计要求

 依照BS 7976-2
 (按照HSE和UKSRG指南)

(参考值为4-S橡胶块)

地坪材料的由于不适当的维护,长期磨损/表面污染(湿或干)施工过程等因素,防滑性能会有显著变化. 在湿状态或有表面污染(湿或干)的状况下为满足防滑数值,推荐纹理系统表面。详细数据请联系我们的技术顾问.

耐高温 可承受至65℃ 表面硬度 182秒 ______

Koenig硬度试验 耐化学腐蚀 请咨询技术部

耐磨损 泰伯磨耗试验机 每1000转磨耗0.15g

(使用CS10磨轮加载1 kg质量)

固化速度

允许轻荷载通行10°C20°C30°C允许转荷载通行24 小时16 小时12 小时允许满载通行36 小时24 小时16 小时完全化学固化14 天7 天6 天

需在较低的相对湿度及良好的通风条件下才能达到以上养护时间

客户服务

更多信息请联系相关生产商

に亨亚洲
 +60 3 6277 9575
 汇亨香港
 +852 2795 0478
 汇亨中国
 +86 10 8472 1912
 汇亨泰国
 +66 2539 3424
 汇亨印尼
 +62 21 252 3201
 汇亨越南
 +84 28 6287 0846

其它事项

为确保您的工程正确选用汇亨的树脂地面系统,请向我们的技术顾问咨询,或登录我们的网站查询.