

富杰SL1000环氧自流平 (1mm)



概述

富杰SL1000环氧自流平为1mm厚度的环氧树脂自流平地面。

用途

适用于经常有人员通行，手推车、铲车和或橡胶轮式叉车出入的干燥生产区域。主要的使用区域包括有：实验室、洁净室、仓库、医药贮藏区域、电子、航空航天、汽车及印刷厂房。

优点

- 醒目美观；改善工作环境
- 符合USDA/FDA标准
- 无溶剂，低异味
- 卫生洁净-易于清洁
- 耐污防尘
- 表面耐磨性高
- 耐磨损
- 各种级别防静电可供选择
- 各种级别的耐化学腐蚀等级可供选择

标准色卡



象牙白



黄色



钢蓝色



淡蓝色



浅绿



深绿



辣椒红



浅灰




钢铁灰



炭黑

系统设计



系统规格

产品名称：富杰SL1000环氧自流平 饰面：高光 厚度：1mm 基层处理和施工要求请按制造商推荐方法操作。

基层要求

混凝土基层或砂浆找平层抗压强度需大于25N/mm²，浮浆、灰尘和其它污染物都必须清除干净。基层地面应保持干燥相对湿度不超过75%RH符合英国BS8204标准，没有上升的水汽和有压力的地下水。

系统组成

富杰环氧底涂 富杰SL1000环氧自流平 如需亚光饰面或增强抗划伤性能可在表面涂覆封闭涂层。详细信息请联系汇亨。

施工服务

系统须由汇亨认可的施工单位进行施工。欲获取许可施工单位的详细资料，请与我们的客户服务中心联系或经由我们的网页查询：cn.flowcreteasia.com

环境保护

该系统经评估是对健康和环境无公害的环保产品。耐久的使用寿命和无缝的表面减少了对地面的维修、保养和清洁，汇亨的技术人员和经过全面培训，经验丰富的施工人员在生产和施工的过程中已充分考虑到产品对环境和健康的因素。

后期维护-清洁和保养

定期使用单头或双头旋转式清洗干燥机，配合适当的碱性清洁剂清洗。

重要告示

汇亨公司保证其产品优异，根据销售合同的条款和内容进行生产和销售，标准的条款和内容可随时索取。

技术数据

以下数据显示了该系统在环境为20°C及50%相对湿度的实验室测试中达到的性能参数。

防火性	B _{fl} -s1 (EN 13501-1)
防滑性 依照BS 7976-2 (参考值为4-S橡胶块)	干>40,湿: 根据设计要求 (按照HSE和UKSRG指南)
地坪材料的由于不适当的维护, 长期磨损/表面污染 (湿或干) 施工过程等因素, 防滑性能会有显著变化. 在湿状态或有表面污染 (湿或干) 的状况下为满足防滑数值, 推荐纹理系统表面. 详细数据请联系我们的技术顾问.	
耐高温	可承受60 oC高温
透水性	无渗透 (Nil - Karsten测试)
耐化学腐蚀	请咨询技术部
耐磨损	泰伯磨耗试验机: 每1000转磨损90mg (CS17摩擦轮, 加载1公斤质量)
抗压强度	>50 N/mm ² (EN 13892-2)
抗弯强度	>30 N/mm ² (EN 13892-2)
抗拉强度	25 N/mm ² (BS6319)
粘结强度	>1.5 MPa, 大于抗压强度 为25 N/mm ² 的混凝土的抗拉力
毒性	对敏感性食品接触无污染

固化速度

	10°C	20°C	30°C
允许轻荷载通行	36 小时	28 小时	24 小时
允许满载通行	72 小时	48 小时	36 小时
完全化学固化	12 天	7 天	6 天

客户服务

更多信息请联系相关生产商

汇亨亚洲	+60 3 6277 9575
汇亨香港	+852 2795 0478
汇亨中国	+86 10 8472 1912
汇亨泰国	+66 2539 3424
汇亨印尼	+62 21 252 3201
汇亨越南	+84 28 6287 0846

其它事项

为确保您的工程正确选用汇亨的树脂地面系统，请向我们的技术顾问咨询，或登录我们的网站查询。